

Serie Z

Concrete Light Grey

Utomhusklinker



Z Concrete är en torrpressad & rektifierad/rakskuren granitkeramik för golv inom- och utomhus. Speciellt avsedd för utomhusanvändning på t.ex. pooldäck, altaner, terrasser och liknande. Z-serien är optimal att använda runt och omkring pooler pga dess halkdämpningsklass. Finns även i 10 mm tjocklek förläggning inomhus, se B Concrete.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek(mm)
Z66	60126	598X598	32	0,72	20
Z Poolside/Step	60326	298X598	8	1 st/kartong	20
Z Pool Inner Corner Left	60426	298x598	8	1 st/kartong	20
Z Pool Inner Corner Right	60526	298x598	8	1 st/kartong	20

Egenskaper

- Frostsäker, vattenabsorption $\leq 0,5\%$
- Halkdämpningsklassificering* R11 (C vid barfotatrafik)
- Rektifierad/kantskuren
- Kemikalieresistent
- Modulänpassad
- Ingen differens i tjocklek vilket underlättat vidläggning.

Skötselråd

Efter fogning:

Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med t ex ett syrabaserat medel (t ex Fila Deterdek).

Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling av granitkeramik med klinkerolja! Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

Shade (bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k ”shade-nr” eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppgge shade-nr vid kompletteringar. Observera att Z-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster även mellan plattor med samma shade.

**Halkdämpningsklassificering:*

R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen. ABC-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds barfota. I skalan så är C den högsta klassificeringen.



Serie Z Concrete Light Grey Utomhusklinker



Installation

- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer. Kontrollera och godkänn därför alltid materialet noga innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation
- Granitkeramik är ett hårt material. Kapning av plattor från Z-serien utförs med vattenkyld såg med diamantklinga. Går att torrsåga men med risk för flisning.
- Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.

Läggning av Bricmate Utomhusklinker bör ske av fackman, nedan följer exempel på olika typer av installationer:

A

Installation av Utomhusklinker i trädgård:

Vid installation av Utomhusklinker i trädgård (t.ex. läggning av altan) läggs utomhusklinker lämpligast i sandbädd.

B

Installation av Utomhusklinker på uppfart:

Vid installation av Utomhusklinker på uppfart läggs plattorna på en gjuten platta. Har bör plattorna sättas i fix anpassat för utomhusbruk eller i murbruk. Utomhusklinker fogas lämpligast med en hårdfog anpassad för utomhusbruk.

C

Installation av Utomhusklinker på pedestaler:

Vid läggning av Utomhusklinker på t.ex. Balkong eller takterrass kan med fördel Bricmate Pedestaler användas. Dessa är anpassade för Utomhusklinker och är justerbara i höjd för att få en jämn yta. Under plattorna finns då ett utrymme för avrinning eller exempelvis ledning av kablage för belysning m.m. Vid läggning av pedestaler lämnar man luftspalten mellan plattorna för avrinning. Rent och snyggt utan fog. Övrigt tillval till pedestaler kan vara sk lutningskorrigerare som gör ytan jämn även om underlaget har ett fall.

